



ATCM  
11, 12 ZA Les Vignerolles  
13330 Pélissanne  
Tel : 09 61 44 51 39  
Fax : 04 90 50 83 34

Date	29-janv-18
N° dossier	1783FL/18/02

Formule nominale : DUROMIT S (ciment gris)

Duromit S Naturel

Demandeur :

DUROMIT France

D'après les Fiches Techniques Produits des différents constituants, les teneurs en chlorures et en alcalins équivalents ( $\text{Na}_2\text{O}$  équivalents) de la formulation Duromit S sont les suivantes :

DUROMIT S	Teneur totale en chlorure [kg]	Teneur totale en alcalins équivalents ( $\text{Na}_2\text{O}$ équivalent) [kg]
<b>Total (pour 1000kg)</b>	<b>0,260</b>	<b>1,719</b>



ATCM  
11, 12 ZA Les Vignerolles  
13330 Pélissanne  
Tel : 09 61 44 51 39  
Fax : 04 90 50 83 34

Date	31-janv-18
N° dossier	1783FL/18/01

Formule nominale : DUROMIT S (ciment Blanc)

Duromit S

Demandeur :

DUROMIT France

D'après les Fiches Techniques Produits des différents constituants, les teneurs en chlorures et en alcalins équivalents (Na<sub>2</sub>O équivalents) de la formulation Duromit S Blanc sont les suivantes :

DUROMIT S	Teneur totale en chlorure [kg]	Teneur totale en alcalins équivalents (Na <sub>2</sub> O équivalent) [kg]
<b>Total (pour 1000kg)</b>	<b>0,110</b>	<b>2,019</b>